

Resistencia del clima

Hemos probado láminas impresas de Duraseal en un instituto especial llamado Atlas en Alemania. Las planchas Duraseal a todo color impresas con YMCK se han probado durante 800 horas con luz ultravioleta. Las 800 horas son equivalentes a 9 meses de exposición al aire libre en Europa central. Los colores con una densidad del 85% -100% soportan la prueba a nuestra satisfacción, solo la magenta mostró una cierta disminución.

Debido a esta prueba, no podemos otorgar una garantía por un período superior a 9 meses. Sin embargo, nuestra experiencia nos muestra que los colores soportarán la luz ultravioleta durante más de 9 meses, especialmente cuando los productos finales están cubiertos con una cubierta (refugio). Para aumentar la resistencia a la luz ultravioleta, es necesario el mantenimiento del producto final. La durabilidad de los colores se mejorará aplicando un U.V adicional. lámina o laca de bloqueo.

Un buen mantenimiento apoyará la durabilidad de las hojas impresas contra las influencias climáticas.